

吸着ラインテープのご紹介資料

1. 概要

日東化工製 吸着ラインテープは、片面にエアーにより吸着する特殊フォームを使用した従来にない新しいラインテープです。

2. 構成



色付き PETフィルム

基材(不織布)

特殊フォーム


3. 特長

- a) エアーによる吸着の為、圧力をかけて長時間使用したあと剥離しても 糊移りがありません。
- b) 超微細なマイクロ吸盤による吸着の為、ゴミ・汚れが付着すると吸着力が低下します。
しかし水洗いにより吸着力が復元し条件によれば数回使用でき、経済的且つ環境に優しいです。

4. 標準規格サイズと色

・50mm X 19.5M 巻 色: 白 ・ 黄 ・ 寅

※他の色や特殊な幅は別途ご相談ください。



5. 価格 税込 3,150 円/巻 ロット 1 巻より

(ロット 5 巻～ 税込 2,835 円/巻) (ロット 10 巻～ 税込 2,625 円/巻)

※(但し送料・代引き手数料は、別途 税込 1,050 円ご負担ください。)

6. 特性

(運賃別途)

測定項目	吸着力	測定条件
粘着力 N/25mm	2.2	対 SUS 板・テープ巾/20mm 300mm/min・90 度剥離 2Kgゴムロール2往復圧着 20 分後測定
保持力 mm/25mmX25mm	0.25	対 SUS 板・25mmX25mm 500g/40 度/1時間 2Kgゴムロール2往復圧着 20 分後測定
せん断接着力 N/25mmX25mm	107.8	対 SUS 板・25mmX25mm 300mm/min・0度剥離 2Kgゴムロール2往復圧着 20 分後測定

※上記の数値は、実測値であり 保証値ではありません。

7. 注意事項

マイクロ吸盤による吸着の為、粗面には貼り付けられません。鏡面状のものに貼り付けてください。

また 以下の手順により貼り付けください。(条件により吸着しないこともあります。)

- a) 貼り付け側の表面を洗浄します。汚れ・埃・屑・水・油などの異物が表面についたままですと吸着しません。
- b) 片方の手で吸着ラインテープを斜めに持ち上げ、もう片方の手で上から押さえながら空気を逃がすように貼り合せます。この時 吸着面を汚さないように気をつけてください。

※注 1 年以上且高温下で貼り合わせると、スポンジが劣化して被着体に移行すること(汚れること)があります。

日東化工株式会社 東大阪市箕輪2-1-22

TEL 072-964-2836

2011年1月24日作成

吸着ラインテープのご紹介資料